

PRODUTO**PLASDUR****DESCRIÇÃO**

Tinta aquosa vinílica.

CARACTERÍSTICAS

Grande facilidade de aplicação
Secagem rápida
Excelente opacidade

UTILIZAÇÃO

Recomendada para aplicação directa em superfícies interiores de gesso cartonado, permitindo o disfarce de emendas e a aplicação de duas demãos num só dia.

CERTIFICADOS

Reacção ao Fogo – B-s1, d0, de acordo com a EN 13501-1.

Classificação “Qualidade do ar interior“ segundo a regulamentação Francesa (Regulamento de 19 Abril 2011 relativo à etiquetagem dos produtos de construção ou de revestimento de paredes e pavimentos e das tintas e vernizes e sobre as suas emissões de poluentes voláteis) - A+.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Gesso cartonado - Fazer uma lixagem geral das juntas e zonas de fixação. Em seguida efectuar uma limpeza para assegurar que o substrato se encontra isento de poeiras, gorduras e outros contaminantes.

Gesso cartonado hidrofugado (verde) e anti-fogo (rosa) - Fazer uma lixagem geral das juntas e zonas de fixação. Em seguida efectuar uma limpeza para assegurar que o substrato se encontra isento de poeiras, gorduras e outro contaminantes.

DADOS TÉCNICOS

Tempos de secagem (a 20° C e 60% de humidade relativa).....

SuperficialCerca 30 minutos

Para repintura..... Cerca 4 horas

Compostos Orgânicos Voláteis (COV):

Valor limite da UE para este produto (cat. A/a): 30 g/L.

Este produto contém no máx. 5 g/L COV. ^(a)

(a) O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos por nós recomendados, e chamamos a atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir o que a Directiva 2004/42/CE determina.

PRODUTO**PLASDUR****CONDIÇÕES AMBIENTAIS**

Temperatura ambiente.....	Superior a 5 °C
Humidade relativa.....	Inferior a 80 %
Temperatura do suporte.....	2 a 3 °C acima do ponto de orvalho

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

Processo de aplicação	Rolo anti-gota, trincha ou pistola airless
Preparação do produto.....	Agitar até homogeneização completa
Diluição.....	Rolo anti-gota / trincha: diluir 5 % com água Pistola airless: se necessário diluir até 5 % com água
Aplicação.....	Aplicar 2 demãos de Plasdur. No caso de aplicação com pistola airless, recomenda-se um bico entre 0,38 a 0,48 mm (0,015 a 0,019 polegadas).

Rendimento - Variável conforme o tipo e estado do suporte, bem como das condições e tipo de aplicação. Como valor orientativo, podemos referir 10 m²/L por demão.

Estabilidade em armazém – 3 anos quando armazenado nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 40 °C.

Observações:

1 - No caso específico da aplicação sobre Gesso cartonado hidrofugado (verde) e anti-fogo (rosa) deve ser aplicada previamente uma demão de Primário Acrílico ref. 45-380, para melhorar a aderência.

2 - Em superfícies constituídas por placas de gesso cartonado do nível de acabamento Q4 é obrigatório a aplicação prévia de uma camada de regularização (de acordo com “Drywall Jointing & Finishing - Surface Quality Level Classifications, Eurogypsum and UEEP”). Neste caso recomendamos a aplicação da Massa de regularização (ref. 18-105) e posteriormente uma demão de Primário Acrílico (ref. 45-380).

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças. Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto. Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a ruptura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura. Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho. Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da Ficha de Segurança do produto são fundamentais.

Janeiro 2015

pág. 2/2

É aconselhável verificar periodicamente o estado de actualização do presente boletim técnico. As informações e conselhos contidos neste boletim técnico são prestados de boa fé, resultam dos nossos melhores conhecimentos actuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de resultados satisfatórios. A nossa ÚNICA GARANTIA é de que os produtos correspondem às respectivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a CIN-Divisão SOTINCO verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.